

Unfallverhütende Maßnahme gegen Schnitt- und Stichverletzungen durch Splitterbildung bei Glasbruch (in Kindergärten, Schulen und sonstigen Räumen). Sicherheitsfolie zur Absicherung von Glasflächen kombiniert mit maximaler Wärmestrahlungsreduktion. Kombination aus Folientyp 4011 und 101.

Technische Daten	4 mm einfach	4/12/4 mm doppelt
<b>Sichtbares Licht (EN 410)</b>		
Transmission (VLT) %	15	14
<b>Solarenergie (EN 410)</b>		
IR Reduktion [780 - 2500 nm] %	95	96
UV-Schutz [300 - 380 nm] %	>99	>99
UV Tdw-ISO [300 - 700 nm] %	13	13
Ausbleichschutz %	85	82
<b>Physikalische Eigenschaften</b>		
Materialstärke (inkl. Kleber)	135 µm	
Zugfestigkeit ASTM D 882	2110 kg/cm <sup>2</sup>	
Dehnung ASTM D 882	>100 %	
Bruchfestigkeit ASTM D 882	22,0 kg/cm	
Streckspannung ASTM D 882	10,8 kg/cm	
Reißfestigkeit (Graves) ASTM D 1004	3,0 kg	
Durchstoßfestigkeit ASTM D 4830	30,0 kg	
Schälfestigkeit ASTM D 903	>985 g/cm	

### Materialaufbau Selbstklebefolie

- Metallisierte 2-lagige Polyesterfolie, gesputtert mit Aluminium.
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.



SICHERHEITSFOLIE

### Prüfzeugnisse\*

Das Basismaterial für „410“ entspricht im Aufbau der Folie „4011 4MIL CLEAR“ mit einer zusätzlichen Metallisierung. Die Folie wurde nicht zusätzlich geprüft.

\* Für Details zu Testberichten, Gültigkeiten und geprüften Folie-Glaskombinationen kontaktieren Sie bitte Ihren BRUXSAFOL Fachbetrieb oder die BRUXSAFOL Zentrale.

<b>BRUXSAFOL Garantie</b>	10 Jahre
<b>Lagerung</b>	empfohlen bei +15° C bis +25° C und rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre
<b>Mögliche Breiten</b>	<input type="checkbox"/> 183 cm <input checked="" type="checkbox"/> 152 cm <input type="checkbox"/> 122 cm <input type="checkbox"/> 91 cm

### Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination

Einfachverglasung klar oder getönt	●
Doppelverglasung klar oder getönt	●
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 2	●
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 3	▲
Dreifachverglasung Low-E	■

- geringes Risiko
- ▲ Vorsicht! Checkliste Verglasung ausfüllen
- nur gehärtetes Glas

Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise zu unserer Empfehlung:  
[www.bruxsafol.de/download/leitfaden-FGF.pdf](http://www.bruxsafol.de/download/leitfaden-FGF.pdf)

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.  
 Technische Daten kalkuliert mit Software „Window 7.2.“ nach EN 410 und EN 673.