

Produktbeschreibung

Spezial-PVC-Folie transparent, mit geprägter Oberfläche (Antirutschstruktur)

Abdeckmaterial

Silikonpapier, 90 g/m²

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, permanent

Anwendungsbereich

Oberflächenschutzfolie für die Fußbodenwerbung mit hoher Rutsch- und Abriebfestigkeit. Erfüllt den von der DIN V 18032-2 geforderten Gleitreibungsbeiwert für Sportböden.

Technische Daten

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| Dicke ⁽¹⁾ (ohne Schutzpapier und Klebstoff) | 0,120 mm | | |
| Temperaturbeständigkeit ⁽²⁾ | Verklebt auf Aluminium, -40° C bis +80° C, keine Veränderung | | |
| Lösemittel-/Chemikalienbeständigkeit | Bei Raumtemperatur 72 Stunden nach Verklebung beständig gegen die meisten Öle und Fette, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien | | |
| Klebkraft ⁽¹⁾ (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl) | 12 N/25 mm | | |
| Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527) | Längs: | > 19 MPa | |
| | Quer: | > 19 MPa | |
| Reißdehnung (DIN EN ISO 527) | Längs: | > 130% | |
| | Quer: | > 150% | |
| Rutschwiderstandsklasse (DIN 51130) | R 10 | | |
| Lagerfähigkeit ⁽³⁾ | 2 Jahre | | |
| Verklebungstemperatur | > +8° C | | |
| Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung ⁽⁴⁾ bei horizontaler Ausrichtung | Ohne Trittbelastung | Außen Innen | 2 Jahre 5 Jahre |
| | Mit Trittbelastung | < 6 Monate (abhängig vom Grad der Belastung) | |

⁽¹⁾ Durchschnittswert ⁽²⁾ kurzzeitige Belastung ⁽³⁾ in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit ⁽⁴⁾ Mitteleuropäisches Normalklima.

Produktinweis

Bei der Vielzahl der zu schützenden Druckbilder und der unterschiedlichen Druckmethoden zu deren Herstellung ist es für den Verarbeiter unerlässlich, sich selbst von der Eignung der ORAGUARD®-Schutzlamine für das jeweilige Druckbild zu überzeugen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAGUARD® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAGUARD® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von

ORAGUARD® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAGUARD® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.