

# TextileMask ASLAN S 390

## Selbstklebende Schablonenfolie für Maler- und Lackierarbeiten auf unbeschichteten Textilien

Diese selbstklebende Schablonenfolie mit einem Spezialkleber ist hervorragend zur Beschriftung von unbeschichteten Textilien geeignet. Sie passt sich dem Untergrund hervorragend an und ermöglicht dadurch die konturenscharfe Beschriftung von Stoffen, Markisen und Segeln. Nach der Verwendung lässt sich die Schablonenfolie einfach und rückstandsfrei entfernen.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung: **+49 2204 70880**

### Materialaufbau

Folie:	Doublierte PVC-Folie	
Foliendicke:	~ 180 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 40 g/m <sup>2</sup>
Abdeckung:	Silikonkarton	Flächengewicht: ~ 140 g/m <sup>2</sup>

### Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort: nach 72 Stunden:	~ 9 N/25 mm ~ 13 N/25 mm
Dimensionsstabilität:	2 Stunden bei 70° C auf Acrylglas	weder Längs- noch Querschumpf
Reißdehnung:	DIN 53 455	längs ~ 150 % quer ~ 170 %
Brennbarkeit:	Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.	
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15 °C -30 °C bis +80 °C

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany  
fon +49 2204 70880 · fax +49 2204 70850  
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**<sup>®</sup>

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

# TextileMask ASLAN S 390

---

## Verarbeitung

---

### Verklebung:

Die Folie ist trocken zu verkleben. Feuchtigkeit, lange Verklebezeit und erhöhte Temperaturen verstärken die Klebkraft.

Zum Übertragen empfehlen wir das ASLAN Application Tape LowTackTape ASLAN TP 110 bzw. ASLAN TMO.

### Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 2 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

---

## Stand 9|2019

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

---

### ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 2204 70880 · fax +49 2204 70850

e-mail [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**<sup>®</sup>

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**